

Technisch informatieblad KLIPLA® F



Minerale mortel voor het voegen van keramische steenstrips met een voegspijker

Kenmerk

Toepassing

- buiten
- voor het realiseren van verzonken voegen bij keramische bekledingen
- voor het voegen van zichtbaar metselwerk
- voor wand- en gevelvlakken

Eigenschappen

- voegmortel conform EN 998-2
- vorstbestendig
- weerbestendig
- slagregendicht
- goede verwerking
- hoge waterafwijzing

Opmerkingen

- de verbruikgegevens gelden voor keramische steenstrips met een voegbreedte van 12 mm
- verbruik, kleur en look zijn afhankelijk van formaat, verband en dikte van de keramische steenstrips en tegels en van de mengverhouding, voegbreedte en voegdiepte
- steeds precies dezelfde mengverhouding gebruiken
- de verwerkbaarheid moet d.m.v. een proefvlak worden getest

Ondergrond

De voegflanken moeten schoon zijn en vrij van scheidende substanties. De lijmlaag moet voldoende sterk, droog en min. 7 dagen oud zijn.

Vorbereidingen

De voegen moeten diep genoeg zijn.

De voegen na het aanzetten van de keramische steenstrips en voor het uitharden van de aanzetmortel met gelijkmatige diepte ongeveer zo dik als de harde afwerking gladstrijken of uitkrassen.

Het gevoegde vlak moet tegen direct zonlicht worden beschermd, bijv. door folie vóór het steigerwerk te spannen.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur

+5°C — +25 °C

Verwerkingstijd

bij +20 °C: ca. 60 minuten.

Mengverhouding

ca. 0,1 - 0,14 l water per 1 kg (De mengverhouding is afhankelijk van de weersomstandigheden, de zuiging van de ondergrond, de voegdikte en de voegbreedte).

Materiaalbereiding

Koud, schoon leidingwater in een schone bak gieten en de KLIPLA F toevoegen. Ca. 2 minuten mengen. Ca. 3 minuten laten staan. Ca. 30 seconden namengen.

Opbrengst

Afhankelijk van voegbreedte en -diepte 6 - 8 kg per m²

Applicatie

De materiële consistentie met de hand testen: De aangemaakte mortel mag geen instabiele structuur tonen wanneer deze samen wordt gedrukt.

De voegen moeten in twee arbeidsgangen worden gevoegd. Arbeidsgang 1: Eerst de lintvoegen en daarna de stootvoegen aanbrengen. Arbeidsgang 2: Eerst de stootvoegen en vervolgens de lintvoegen aanbrengen. Het product gelijkmatig verwerken, om een uniforme kleur te verkrijgen. Tijdens de verwerking geen water meer toevoegen. Dit leidt tot kleurverschillen. Overtollig materiaal dat uit de voegen komt, met een bezem verwijderen. De onderconstructie, de lijmlaag en de bekleding kunnen kleurverschillen in het voegbeeld veroorzaken. Deze verschillen kunnen door gunstige omgevingsomstandigheden steeds meer worden geëgaliseerd. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van het product. Het product niet bij regen en temperaturen beneden +5 C verwerken.

Drogen

De droogtijd is afhankelijk van temperatuur, wind en relatieve luchtvochtigheid. Bij ongunstige weersomstandigheden moeten in elk geval beschermende maatregelen worden genomen (bv. regenbescherming) op de pas bewerkte of nog te bewerken gevelvlak. De vers aangebrachte voegmortel tegen vorst, tocht, neerslag, slagregen en invallend zonlicht en hoge omgevingstemperaturen (> +25 °C) beschermen. De eerste 3 dagen moet het voegwerk met een geschikt apparaat vochtig worden nabehandeld (besproeid). Na het aanbrengen van het materiaal vochtig houden, om opbranden of drogen te verhinderen.

Overige

Verontreinigingen op steenstrips direct met iets water proberen af te wassen.

Leveren

Kleur: natuurwit, donkergrijs, grijs, antraciet, projectspecifieke afwijkende kleuren op aanvraag mogelijk. Verpakking: zak

Opslag

In gesloten verpakking, koel, droog en vorstvrij opslaan.

Opslagtermijn

12 maanden

Veiligheid

Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig. Lees zorgvuldig het veiligheidsblad! Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij een juiste en droge opslag is dit product tot minimaal 12 maanden na productiedatum chromaatarm.

GLOBAL INNOVATIONS GROUP B.V.
Merumerkerkweg 1
6049BX Herten/Roermond
info@g-ig.nl

