



Technisch informatieblad KLIPLA®KF ThinB

Minerale lijm en voegmortel voor het verlijmen en voegen van keramische bekleding

Toepassing

- buiten en binnen
- zeer hoge kleefkracht en hechting op de ondergrond
- zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- zeer sterk waterafstotend
- zeer goed weerbestendig
- als lijm en voegmiddel voor keramische bekleding
- voor voegwerk met troffel
- voor wand- en geveloppervlakken

Eigenschappen

- weerbestendig
- vorstbestendig
- ademend
- slagregen proof
- goed vakmanschap
- zeer hoge waterafstotendheid

Speciale kenmerken / opmerkingen

- bestel altijd het hele bedrag dat nodig is voor een object in één keer (vooral bij getint materiaal)
- altijd exact dezelfde mengverhouding produceren
- kleurafwijkingen zijn niet uit te sluiten

- de verbruiksgegevens gelden voor klinkersteenstrippen met een voegbreedte van 12 mm
- verbruik, kleur en uiterlijk zijn afhankelijk van het formaat
- maak altijd een proefvlak aan om het verbruik en de verwerkbaarheid te bepalen, om een indruk te krijgen van de optiek en om de flankhechting bij de gekozen mengverhouding te testen
- dass die Verarbeitbarkeit einer Musterfläche geprüft wurde

Technische gegevens

Brandgedrag	A2-s1, d0
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD
Hechtsterkte na droge opslag	≥ 1,0 N/mm ²
Hechtsterkte na wateropslag	≥ 1,0 N/mm ²
Hechtsterkte na warme opslag	≥ 1,0 N/mm
Hechtsterkte na opslag bij vorst/dauwvise	≥ 1,0 N/mm

De specificatie van de karakteristieke waarden zijn omgevingswaarden of benaderende waarden. Bezorgdheid over de juiste grondstoffen in onze producten kan verdwijnen als de waarden van een openbare levering afwijken zonder de productgeschiktheid van kleine verbindingen aan te tasten.

Ondergrond

De ondergrond moet droog, alsook vet- en stofvrij zijn.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur

+5°C +30 °C

Verwerkingstijd

Bij +20 °C: ca. 60 - 90 minuten Zettijd ca. 30 minuten (gemeten in verse mortel) Corrigeertijd ca. 15 - 20 minuten

Mengverhouding

ca.6 l water per 25 kg

Materiaalbereiding

Water klaar zetten en mortel bijvoegen. Ca. 2 minuten mengen, daarna ca. 5 - 10 minuten laten rijpen en aansluitend nogmaals ca. 30 seconden namengen.

Bewerkingstijd

De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, wind en de relatieve luchtvochtigheid. Bij ongunstige weersomstandigheden moeten in elk geval beschermende maatregelen worden genomen (bv. regenbescherming) op de pas bewerkte of nog te bewerken gevelvlak.

Ergiebigkeit

je nach Fugenbreite und – tiefe 4 - 6 kg pro m²

Toepassing

Het product met een egalisatielaag op de KLIPLA®-isolatieplaat aanbrengen. Voordat er een huid ontstaat, drukt u de klinkerstrips zodanig in de lijm-mortel dat het materiaal in de voegen blijft. Werk de voegvlakken gelijkmatig af met een voegspaan. Om te voorkomen dat er water achter de klinkersteenstrippen loopt, brengt u KLIPLA® lijm- en voegmortel aan nabij de randen van de klinkersteenstrippen.

Droog-, uithardings-, herverwerkingsduur

De droogtijd is afhankelijk van temperatuur, wind en relatieve vochtigheid. Bij ongunstige weersomstandigheden moeten passende beschermende maatregelen (bijv. Regenbescherming) worden genomen op het te verwerken of vers aan te brengen geveloppervlak. Bescherm de pas aangebrachte KLIPLA®-lijm en voegmortel de eerste dagen tegen vorst, tocht, neerslag, slagregen, direct zonlicht en hoge temperaturen (> +25 ° C).

Reiniging van de gereedschappen

Direct na gebruik met water reinigen.

Verwijder het uitgeharde materiaal mechanisch.

Leveren

Tint

Wit, cementgrijs, donkergrijs, antraciet.

Verpakking

Emmer 15kg

Opslag

Opslag condities

Goed gesloten, koel en vorstvrij bewaren.

Opslagtijd

12 maanden

Etikettering

Produktgruppe

Klebe und Fugenmörtel.

Zusammensetzung

Zement

Mineralische Füllstoffe

GISCODE ZP1 cementhoudende producten, chromaatarm (chromaatgehalte ≤ 2 ppm)

Veiligheid

Dit product is onderworpen aan etikettering volgens de toepasselijke EG-regelgeving.

Veiligheidsinformatieblad in acht nemen Veiligheidsinstructies verwijzen naar het gebruiksklare, onbewerkte product Veroorzaakt huidirritatie Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan de luchtwegen irriteren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Inademing van stof vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. Bij aanraking met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Doorgaan met Onmiddellijk medisch advies / hulp inroepen. Bij huidcontact: Met veel water en zeep wassen. Bij inademing: Breng de persoon in de frisse lucht en zorg ervoor dat deze vrij kan ademen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Indien correct opgeslagen op een droge plaats, chromaatarm gedurende ten minste 12 maanden vanaf de fabricagedatum.

Speciale instructies

De informatie en gegevens in dit technisch gegevensblad dienen om het normale beoogde gebruik of de gebruikelijke geschiktheid voor gebruik te waarborgen en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Ze ontslaan de gebruiker echter niet van de verantwoordelijkheid om de geschiktheid en het gebruik te controleren. Applicaties die niet duidelijk vermeld staan in dit technisch datablad mogen alleen in overleg gebruikt worden. Zonder goedkeuring zijn ze op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Met de publicatie van een nieuw technisch gegevensblad verliezen alle voorgaande technische gegevensbladen hun geldigheid.

GLOBAL INNOVATIONS GROUP B.V.

MERUMERKERKWEG 1

6049BX ROERMOND

info@g-ig.nl

www.klipla.nl